



PalaMix M-150 СМЕСЬ СУХАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ PALADIUM



ГОСТ 31357-2007



ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- ❖ Обладает высокой адгезией и высокой прочностью соединения с основанием
- ❖ Для кладки и оштукатуривания стен под последующую отделку
- ❖ Для выравнивания стен в помещениях с повышенной проходимостью, в прочих местах с повышенной внешней и ударной нагрузкой
- ❖ Для выравнивания фасадов, цоколей, подъездов, подвалов и других поверхностей для дальнейшей отделки
- ❖ Устройства стяжки полов
- ❖ Укладка тротуарной плитки
- ❖ Высокая трещиностойкость и надежная защита от атмосферных воздействий
- ❖ Долговечность на протяжении всего срока эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	серый
Фракция наполнителя.....	до 1,25 мм
Пропорция замеса на 1 кг смеси.....	0,14 - 0,2 л/воды
Пропорция замеса на 5 кг смеси.....	0,7 - 1 л/воды
Расход при толщине слоя 10 мм.....	16 - 18 кг/м ²
Прочность на сжатие.....	не менее 15 МПа
Прочность сцепления основанием.....	не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина слоя раствора:	
• 10 - 30 мм стены	
• 50 - 100 мм полы	
Жизнеспособность раствора.....	2 часа
Нанесение последующего покрытия.....	через 14 суток
Достижение полной прочности.....	через 28 суток
Температура работ и основания.....	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации.....	от -50°C до +50°C
Морозостойкость.....	50 циклов
Срок хранения.....	12 месяцев