



ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- ❖ На гипсовой основе для внутренних работ
- ❖ Для внутренних не промерзающих, отапливаемых помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности (жилые комнаты, кухни, ванные комнаты и санузлы)
- ❖ Не рекомендуется применение в сырых и мокрых помещениях, таких как душевые комнаты, бассейны и подвалы
- ❖ Для оштукатуривания и выравнивания потолков, стен и оконных откосов; поверхностей без армирующей сетки слоем до 50 мм
- ❖ Для дальнейшей отделки (под шпаклевку, под толстые обои, текстурное покрытие, декоративную штукатурку, керамогранит, покраску, плитку, приклеивание ГКЛ и ГВЛ)
- ❖ Для создания безопасного и комфортного микроклимата внутри помещений

PalaplasteR-200 СЕРАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СТАНДАРТНАЯ



Ручного и машинного нанесения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Цвет..... | серый |
| Фракция наполнителя..... | до 0,63 мм |
| Пропорция замеса на 1 кг смеси..... | 0,30 - 0,40 л/воды |
| Пропорция замеса на 30 кг смеси..... | 9 - 12 л/воды |
| Рекомендуемая толщина слоя раствора..... | 5 - 50 мм |
| Расход при толщине слоя 10 мм..... | около 11 кг/м ² |
| Прочность на сжатие..... | не менее 2,5 МПа |
| Прочность сцепления основанием..... | не менее 0,3 МПа |
| Жизнеспособность раствора..... | не менее 60 минут |
| Возможность затирания..... | Да |
| Нанесение следующего слоя..... | через 24 часа |
| Нанесение последующего покрытия..... | через 7 суток |
| Достижение полной прочности..... | 7 суток |
| Температура работ и основания..... | от +5°C до +30°C |
| Температура эксплуатации..... | от +5°C до +50°C |
| Срок хранения..... | 6 месяцев |

ДЕКЛАРАЦИЯ

РОСС RU Д-РУ.АЖ40.В.00722/19